



Caractéristiques	Mirage TruBalance			
	Herringbone			
Description	- Plancher de bois franc préverni d'ingénierie composé - Tenons et mortaises bien ajustés - Joint micro-V sur les 4 côtés			
Épaisseur	3/4 po (19 mm) (Lame de bois franc véritable 4 mm, Centre en lamelles de bois provenant de sources locales 13 mm et Placage de bois 2 mm)			
Largeur	5 po (127 mm)			
Longueur	Fixe 20 po (508 mm)			
Installation	Collée (à l'étage, au rez-de-chaussé ou sous-sol)			
Sous-plancher	Bois, béton ou système de chauffage radiant			
Essence	7 essences : Noyer, Chêne rouge, Chêne, Chêne blanc, Chêne blanc R&Q, Érable, Hickory			
Grade	- Exclusive : Grade de bois qui offre une coloration naturelle du bois plus nuancée. Le plancher de grade Exclusive présente une gamme restreinte de variations de couleur. - Caractère : Ces planchers sont appréciés pour leurs variations de couleur prononcées. Ils présentent des nœuds ouverts et fermés, des traces de minéraux, des trous de surface et autres marques de caractère ou d'usinage. Certaines marques distinctives peuvent devenir saillantes au fil du temps en raison des diverses variations de l'environnement.			
Couleur (voir collections Mirage 2026)	Certains produits pourraient ne pas être offerts. Contactez votre représentant ou consultez la Charte de produits Mirage pour plus d'information.			
Finition	Système de finition durable et mat, composé d'oxyde d'aluminium et de particules de nanosilica en suspension dans le polyuréthane séché à l'ultraviolet. - DuraMatt® (5-10 % de lustre) - Cashmere®* (18 % de lustre) - DurAlive™ (12 % de lustre) - Commercial (18 % de lustre) Protection UV : Appliquée sur tous les produits Coefficient de friction statique (ASTM-D-2047) : Résistance au glissement supérieure à 0,5			
Standards applicables	Brûlure en surface (ASTM-E-84) : - FSI (Flame Spread Index) 90 Classe C - SD (Smoke Development) 80		Brûlure en surface (ULC-S-102-2) : - FSR (Flame Spread Rating) 107 - SDC (Smoke Development Classification) 311	
	Flux radiant critique (ASTM-E-648-94a) : 0,38 watt/cm² (selon l'essence du bois)		Valeur R : R 0.86 à 0.89 (selon l'essence du bois)	
	Émissions de formaldéhyde et de COV (CDPH 1.2, 2017) : Groupe de produit ciblé (TruBalance) conforme			
Provenance	Fabriqué à St-Georges, Qc, Canada.			
Utilisation	Résidentiel, commercial léger ou commercial			
Accessoire	Nez de marche rond, Nez de marche carré assorti, Réduit rond, Seuil, Moulure en «T», Quart-de-rond, Grille de ventilation encastrée en bois, Marches et contremarches Les membranes Acoustitech sont recommandées par Mirage. Pour connaître les critères minimums requis des membranes acoustiques et hydrofuges équivalentes, référez-vous au Bulletin technique no 20 disponible dans la section Guides et soutien au planchersmirage.com.			
Garantie	- Garantie structurelle à vie limitée (Toujours maintenir le taux d'humidité relative entre 25 % et 80 %). - Garantie de 35 ans contre l'usure du fini en usage résidentiel - Garantie de 3 ans contre l'usure du fini en usage commercial léger - Garantie de 5 ans contre l'usure du fini en usage commercial avec le fini Commercial			
Motifs réalisables				
	- Herringbone - Herringbone double « Basket »		- Cube - Motif anglais (briques) - Palissade	
Emballage	5 po (127 mm)			
Contenu de 1 boîte	20.85 pi² (1.94 m²)			
Dimensions de 1 boîte	71 po L x 10-1/2 po L x 4 po H			
Poids de 1 boîte	42 à 43 lb			
Contenu de 1 palette	40 btes = 834.00 pi² (4 btes/L x 10 btes/H)			
Dimensions de 1 palette	71 po L x 42-3/4 po L x 42-3/4 po H			
Dureté relative des essences				
Selon le test Janka de la NWFA	Noyer	1 010 lb - 22 % plus mou	Chêne blanc R&Q	1 360 lb - 5 % plus dur
Test de dureté (ASTM-D-143)	Chêne rouge	1 290 lb - de dureté moyenne	Érable	1 450 lb - 12 % plus dur
	Chêne	1 290 lb - de dureté moyenne	Hickory	1 820 lb - 41 % plus dur
Chêne rouge 1 290 lb* - 100 %	Chêne blanc	1 360 lb - 5 % plus dur		
*lb = force appliquée en livre				

* Cashmere est une marque déposée utilisée sous licence.

1. Les valeurs en pouces ont été arrondies à l'unité près. Veuillez vous référer aux valeurs en millimètres pour connaître les valeurs exactes des planches.