



Caractéristiques	Mirage Solid		
Description	<ul style="list-style-type: none"> Plancher de bois franc préverni massif avec tenons et mortaises Joint micro-V sur les 4 côtés 		
Épaisseur	3/4 po (19 mm)		
Largeur	2-1/4 po (57 mm)	3-1/4 po (83 mm)	4-1/4 po (108 mm)
Longueur ¹	Longueurs de 10 po (250 mm) à 76 po (1 930 mm)		
Installation	Clouée ou agrafée (à l'étage ou au rez-de-chaussée)		
Sous-plancher	Bois		
Essence	5 essences : Merisier, Chêne rouge, Chêne, Chêne blanc, Érable		
Grade	<ul style="list-style-type: none"> Exclusive : Grade de bois qui offre une coloration naturelle du bois plus nuancée. Le plancher de grade Exclusive présente une gamme restreinte de variations de couleur. Caractère : Ces planchers sont appréciés pour leurs variations de couleur prononcées. Ils présentent des nœuds ouverts et fermés, des traces de minéraux, des trous de surface et autres marques de caractère ou d'usinage. Certaines marques distinctives peuvent devenir saillantes au fil du temps en raison des diverses variations de l'environnement. 		
Couleur (voir collections Mirage 2026)	Certains produits pourraient ne pas être offerts. Contactez votre représentant ou consultez la Charte de produits Mirage pour plus d'information.		
Finition	Système de finition durable et mat, composé d'oxyde d'aluminium et de particules de nanosilica en suspension dans le polyuréthane séché à l'ultraviolet. <ul style="list-style-type: none"> DuraMatt® (5-10 % de lustre) DurAlive™ (12 % de lustre) Cashmere* (18 % de lustre) Commercial (18 % de lustre) Protection UV : Appliquée sur tous les produits Coefficient de friction statique (ASTM-D-2047) : Résistance au glissement supérieure à 0,5		
Standards applicables	Brûlure en surface (ASTM-E-84) : <ul style="list-style-type: none"> FSI (Flame Spread Index) 100 à 150 Classe C (selon l'essence de bois) SD (Smoke Development) 75 à 400 (selon l'essence de bois) Flux radiant critique (ASTM-E-648-94a) : 0,25 à 0,40 watt/cm ² (selon l'essence de bois)		Brûlure en surface (ULC-S-102-2) : <ul style="list-style-type: none"> FSV (Flame Spread Value) 100 à 150 (selon l'essence de bois) SD (Smoke Development) 200 à 300 (selon l'essence de bois) Valeur R : R 0,6 à 0,8 (selon l'essence de bois)
	Émissions de formaldéhyde et de COV (CDPH 1,2, 2017) : Groupe de produit ciblé (Classic) conforme		
Provenance	Fabriqué à St-Georges, Qc, Canada.		
Utilisation	Résidentiel, commercial léger ou commercial		
Accessoire	Nez de marche rond, Nez de marche carré, Nez de marche carré assorti, Réduit rond, Seuil, Moulure en «T», Quart-de-rond, Grille de ventilation encastrée en bois, Marches et contremarches		
Garantie	<ul style="list-style-type: none"> Garantie structurelle à vie limitée (Toujours maintenir le taux d'humidité relative entre 35 % et 55 %). Garantie de 35 ans contre l'usure du fini en usage résidentiel Garantie de 3 ans contre l'usure du fini en usage commercial léger Garantie de 5 ans contre l'usure du fini en usage commercial avec le fini Commercial 		
Emballage	2-1/4 po (57 mm)	3-1/4 po (83 mm)	4-1/4 po (108 mm)
Contenu de 1 boîte	• 20 pi ² (1,86 m ²)	• 20 pi ² (1,86 m ²)	• 18 pi ² (1,67 m ²)
Dimensions de 1 boîte	• 85-1/2 po L x 9-1/2 po L x 3-1/4 po H	• 79-1/2 po L x 10-1/4 po L x 3-1/4 po H	• 86 po L x 9 po L x 3-1/4 po H
Poids de 1 boîte	• 51 à 59 lb	• 51 à 59 lb	• 46 à 53 lb
Contenu de 1 palette	• 48 btes = 960 pi ² (4 btes/L x 12 btes/H)	• 48 btes = 960 pi ² (4 btes/L x 12 btes/H)	• 48 btes = 864 pi ² (4 btes/L x 12 btes/H)
Dimensions de 1 palette	• 85-1/2 po L x 38-1/4 po L x 42 po H	• 79-1/2 po L x 42 po L x 42 po H	• 86 po L x 37 po L x 42 po H
Dureté relative des essences			
Selon le test Janka de la NWFA Test de dureté (ASTM-D-143)	• Merisier 1 260 lb - 2 % plus mou	• Chêne rouge 1 290 lb - de dureté moyenne	• Chêne 1 290 lb - de dureté moyenne
Chêne rouge 1290 lb* - 100 %	• Chêne blanc 1 360 lb - 5 % plus dur	• Érable 1 450 lb - 12 % plus dur	
*lb = force appliquée en livres			

1. Les valeurs en millimètres ont été arrondies à l'unité près. Veuillez vous référer aux valeurs en pouces pour connaître les valeurs exactes des planches.

* Cashmere est une marque déposée utilisée sous licence.